

LEGACALCE H**Micro enduit décoratif à la chaux hydraulique****Description**

LEGACALCE H est destiné à la réfection des façades anciennes revêtues d'un enduit.

Il permet de rectifier les défauts d'aspect et d'apporter une finition mince et nuancée propre à la chaux hydraulique.

**Les + produits**

- ▶ Micro enduit uniquement à la chaux hydraulique
- ▶ Perméabilité à la vapeur d'eau
- ▶ Finition sublimant des façades historiques



- ▶ **Produits VEGA associés**
- ▶ **Préparation : VEGAROC MB 05, MORTIER D'ANTAN, VEGAFIX, LEGAFIX 4006 et VEGAFOND.**
- ▶ **Finition : EDICOLOR et LEGASTYL**
- ▶ **Protection : VEGA H1, VEGA H, MINERALSTONE et MINERALSTONE H.**

LEGACALCE H**Micro enduit décoratif à la chaux hydraulique****Consommation** →1,5 kg/m²/mm.**Préparation des supports** →

De façon générale, les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés. Les parties friables non adhérentes seront éliminées et réparées avec un mortier de même nature que le support. Les supports peints seront décapés. Sur les parties trop poussiéreuses et/ ou poreuses, appliquer le régulateur de fond **LEGAFIX 4006**. Sur les fond lisses et fermés, appliquer préalablement **VEGAFOND** (Utilisation du **VEGAFOND**, se reporter à la fiche technique).



Supports admissibles : appliquer manuellement sur la plupart des supports minéraux : enduits à base de chaux, de ciment, bétons, ... et supports préparés au **VEGAFIX**.



Supports exclus : ne pas appliquer des supports peints ou hydrofugés, maçonneries non recouvertes d'un enduit assurant l'imperméabilisation, sur des façades exposées et sur support à base de plâtre. Ne convient pas pour les surfaces détrempées, immergées et horizontales.

Mise en œuvre →

- ▶ Mélanger **LEGACALCE H** à l'eau claire, à raison de 6 L par sac environ, à l'aide d'un malaxeur électrique lent. Laisser reposer 2 à 3 minutes.
- ▶ Sur fond humidifié, appliquer une 1^{ère} couche sur environ 3 à 4 mm. Après 48 h et humidification, appliquer une 2^{ème} couche sur une épaisseur de 3 mm.
- ▶ Laisser tirer entre 1 et 2 h selon les conditions climatiques, puis réaliser la finition avec une taloche légèrement humide.
- ▶ Dans le cas d'un support douteux, maroufler une trame de verre 4x4 mm dans la 1^{ère} couche, en prenant garde à ne pas laisser de poche d'air.
- ▶ Pour plus d'informations, consulter le Document Technique de Mise en Œuvre **LEGACALCE H**.
- ▶ Ne pas rebattre le mélange.
- ▶ Nettoyer les outils à l'eau après application.

LEGACALCE H**Micro enduit décoratif à la chaux hydraulique**

Conditions d'application : température d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C.

Ne pas appliquer par grand vent, sur support gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 h. Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.



Conditionnement : 25 kg



Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication indiquée sur les sacs, dans son emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.



Sécurité : contient de l'hydroxyde de calcium. Le port de vêtement de travail couvrant, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur le haut du sac. Pour tous renseignements, veuillez consulter [la Fiche Données Sécurité](#).



Garantie : RC Fabricant



Caractéristiques :

Composition >

- ▶ Chaux aérienne
- ▶ Additifs spécifiques
- ▶ Sables siliceux
- ▶ Pigments naturels éventuels
- ▶ et farine calcaire



Performances : classement au feu : A1. Granulométrie : 0 à 0,4 mm. Épaisseur finale maxi 7 mm. Sans COV, classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.